

## Materiálový list

| Obchodní označení<br>Označení dle DIN EN ISO 1043<br>Modifikace   | PA 66 GF 30*<br>PA 66<br>Glass fibre reinforced                               |   |   |
|---|---|---|---|
| Vlastnosti  | Jednotka  | Metoda testování  | Hodnota   |
| <b>Obecné vlastnosti</b>  |   |   |   |
| Hustota<br>Absorpce vlhkosti<br>Saturace na vzduchu při 23°C/50% RH<br>Saturace při ponoření ve vodě při 23°C<br>Hořlavost dle UL 94 (síla 3mm/6mm)   | g/cm³<br>%<br>%<br>ISO 1210 (UL 94)   | DIN EN ISO 1183-1<br>DIN EN ISO 62<br>DIN EN ISO 62<br>HB / V2  | 1,35<br>1,70<br>5,50<br>-                             |
| <b>Mechanické vlastnosti</b>  |   |   | Testovací vzorek "na sucho"                           |
| Mez kluzu<br>Deformace při přetržení<br>Modul pružnosti v tahu<br>Vrubová houževnatost - Charpy<br>Tvrďost – metoda kuličkou<br>Tvrďost - Shore   | MPa<br>%<br>MPa<br>kJ/m²<br>N/mm²<br>Skala D                                  | DIN EN ISO 527<br>DIN EN ISO 527<br>DIN EN ISO 527<br>ISO 179/1eA/Pendel 1J<br>DIN EN ISO 2039-1<br>DIN 53505 | 185*<br>3*<br>10000*<br>-<br>270<br>85                |
| <b>Tepelné vlastnosti</b>   |   |   |   |
| Teplota tání<br>Tepelná vodivost<br>Specifická tepelná vodivost<br>Koefficient lineární tepelné roztažnosti<br>Provozní teplota - dlouhodobá<br>Provozní teplota - krátkodobá, maximální<br>Teplota tepelného průhybu, Metoda A:1,8 MPa | °C<br>W/(mK)<br>kJ/(kgK)<br>10 <sup>6</sup> K <sup>-1</sup><br>°C<br>°C<br>°C | ISO 11357<br>DIN 52612<br>DIN 52612<br>Průměrně mezi 20°C-60°C<br>DIN EN ISO 75                               | 260<br>0,24<br>1,5<br>50<br>- 20 až 130<br>200<br>240 |
| <b>Elektrické vlastnosti</b>  |   |   |   |
| Dielektrická konstanta, 50 Hz<br>Dielektrický ztrátový faktor, 50 Hz<br>Vnitřní odpor<br>Povrchový odpor<br>Odolnost proti plazivým proudům CTI, Sol. A<br>Dielektrická pevnost   | Ohm cm<br>Ohm<br>kV/mm  | IEC 60250<br>IEC 60250<br>IEC 60093<br>IEC 60093<br>IEC 60112<br>IEC 60243                                    | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                            |

### Poznámky:

Následující údaje se týkají Polyamidů:

Pod vlivem absorpcie vlhkosti se mění mechanické vlastnosti. Tento materiál se stává tvrdší a odolnější proti nárazu, modul pružnosti klesá. V závislosti na atmosférických podmínkách, teplotě a době působení vlhkosti je povrchová vrstva do určité hloubky ovlivněna změnami. U silnostěnných dílů zůstává oblast středu nedotčena.

Krátkodobá maximální provozní teplota se vztahuje pouze na velmi malé nebo žádné mechanické namáhání a to pouze na několik hodin. Dlouhodobá maximální provozní teplota je založena na tepelném stárnutí plastů, což vede k poklesu mechanických vlastností.

Toto platí pro vystavení teplotám alespoň po dobu 5000 hodin, což vede ke ztrátě 50% pevnosti v tahu z původní hodnoty (měřeno při pokojové teplotě). Tato hodnota nevypovídá nic o mechanické pevnosti při použití ve vysokých teplotách. V případě silnostěnných dílů je vlivem oxidace z vysokých teplot ovlivněna pouze povrchová vrstva. S přídavkem antioxydantu je dosaženo lepší ochany povrchové vrstvy. V každém případě střední část materiálu zůstává nedotčena.

Minimální provozní teplota je podstatně ovlivněna možnými námahovými faktory jako je náraz a/nebo otřes při provozu. Uvedené hodnoty se vztahují k minimálnímu stupni dopadu namáhání.

Uvedené elektrické vlastnosti vycházejí z měření přirozeného, suchého materiálu. S jinými barvami (zejména černé) nebo nasáknutými materiály může existovat zřejmý rozdíl elektrických vlastností.

Hodnoty uvedené ve výsledcích vycházejí z mnoha jednotlivých měření a jedná se průměrné doposud naměřené hodnoty. Mají sloužit jako informace o našich produktech a jsou prezentovány jako vodítko pro výběr vhodného materiálu z naší široké nabídky. Toto však nezahrnuje ujištění o specifických vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní použití v aplikaci, která je právě využívána. Vzhledem k tomu, že vlastnosti také závisí na rozměrech polotovaru a na stupni kryštalizace (například nukleační pigmenty), se skutečně hodnoty jednotlivých vlastností konkrétního výrobku mohou lišit od uvedených hodnot.

\* Mechanické vlastnosti vláknitých materiálů byly měřeny na vstřikovaných vzorcích, rovnoběžně ve směru vláken.

Speciální konstrukční detaily nebo další specifikace materiálu na vyžádání.